



-dal 1969-

## SCHEMA TECNICA

### ZINCORUST - RIVESTIMENTO DI ZINCO METALLICO PER ALTE TEMPERATURE

#### APPLICAZIONI

ZINCORUST spray è uno zincante a freddo che aderisce su tutte le superfici metalliche ed impedisce, per effetto galvanico, la corrosione e l'arrugginimento.

Inoltre, per effetto di passivazione, si viene a formare uno strato di ossido di zinco che aderisce saldamente al metallo impedendo il progredire della corrosione.

Il prodotto è efficace fino a 200°C, pertanto impiegabile per la protezione di attrezzature industriali, navali, strutture, roulotte, cerchioni autoveicoli, etc.

Particolarmente indicato per la protezione di saldature effettuate su metalli non rivestiti e superfici zincate quali reti metalliche e cancellate

#### SPECIFICHE

Forma.....Aerosol  
Colore..... grigio chiaro  
Odore.....di solvente  
pH..... NA  
Solubilità in acqua- ..... Non solubile  
VOC (%) .....16%  
Pressione a 50°C (AIA 43.030): ..... 4-5 Bar  
Volume netto .....400ml  
Volume lordo .....570ml

#### MODALITA' D'USO

Agitare la bombola sino a sentire ruotare liberamente e vorticosamente la pallina. Assicurarsi che la superficie da trattare sia pulita e asciutta.

Spruzzare ZINCORUST sulla superficie interessata variando la distanza fino ad ottenere una pellicola fine e levigata. Evitare spruzzate troppo intense che potrebbero ridurre l'efficienza del rivestimento metallico. Fuori polvere dopo pochi minuti.

Qualora fosse richiesta una seconda mano, ripetere l'operazione di spruzzatura dopo due ore. La pellicola è eliminabile con acetone.

ATTENZIONE: in caso di sfarfallamento durante l'erogazione ruotare l'erogatore.

#### PRECAUZIONI D'USO

ATTENZIONE: in caso di sfarfallamento durante l'erogazione ruotare l'erogatore.

Per ulteriori informazioni consultare la relativa documentazione di sicurezza



**F.I.A. SPRAY**  
FABBRICA ITALIANA AEROSOL

Le informazioni contenute in questo documento si basano sulle nostre esperienze pratiche e/o esami di laboratorio. Utilizzare i prodotti FIA solo ed esclusivamente per le applicazioni riportate in etichetta e nella scheda tecnica. Si consiglia sempre di testare i nostri prodotti sui materiali prima del loro uso.

Via Como n 8 - S.GIULIANO MILANESE (MI)  
P.I.e C.F. = 07517390154  
Tel.+39 02.98280919  
Fax +39 02.98281039  
mail= info@fiaspray.it